



BESANA
CARPET LAB

ASpetto / Aspect	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	COSTRUZIONE / CONSTRUCTION	PESO FELPA / PILE WEIGHT	PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT	ALTEZZA TOTALE / TOTAL THICKNESS
Tessuto / Flat Woven	100% PP	Flat Woven	± 1.100 gr/m ²	± 1.640 gr/m ²	± 5 mm
PUNTI INSERITI / NUMBER OF TUFTS	COLORAZIONE / DYEING METHOD	SOTTOFONDO / BACKING	ALTEZZA ROTOLI / ROLL WIDTH	LUNGHEZZA ROTOLI / ROLL LENGTH	VARIANTI DISEGNO / DESIGN
70.400/m ²	Tinto in filo / Solution dyed	Resinato / Resinate	2-4 m ± 2%	30 m	4
CLASSE DI RESISTENZA / RESISTANCE CLASS	RESISTENZA TERMICA / THERMAL RESISTANCE	RIDUZIONE SUONO / IMPACT SOUND REDUCTION	RESISTENZA ALLA LUCE / LIGHT FASTNESS	RESISTENZA ALL' ACQUA / WATER RESISTANCE	RESISTENZA ALL' ACQUA SALATA/ SALAT WATER RESISTANCE
23	0,12 m ² K/W	ΔLw 22 dB	5-6	4-5	4
EMISSIONI COV / VOC EMISSIONS					
A+					

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Uso alto residenziale	Pavimento riscaldato	Antistatico	Riduzione del suono	Resistenza raggi UV	Grado di morbidezza	Locali a basso traffico	Locali a medio/alto traffico	Locali con sedie a rotelle	Lavabile con candeggina	Emissioni COV
-----------------------	----------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	------------------------------	----------------------------	-------------------------	---------------

Colori disponibili / Colours available

